



Western Red Cedar wordt door onze afdeling TimberImport aangekocht bij vaste partners in Canada, altijd met FSC® of PEFC®-label. Afhankelijk van de vraag van de klant en de gewenste toepassing selecteren we de kwaliteit. Ook ceder shingles behoren tot ons gamma.



Douglas wordt door onderstaande Lemahieu-afdelingen verder verwerkt:




Western Red Cedar kan onbehandeld buiten toegepast worden. Lemahieu Processing schaaft het hout met het gewenste profiel voor terrassen, gevelbekleding, pergola's, ...



Indien een hogere brandreactieklasse gewenst wordt, zal onze afdeling Lemahieu FireProtection Western Red Cedar brandvertragend behandelen in onze autoclaaf tot brandreactieklasse B-s2d,0

- Ook ceder shingles.
- Unieke kleurvariaties.

DUURZAAMHEID	Het kernhout is duurzaam (natuurlijke duurzaamheidsklasse II).
AFWERKING & BEHANDELING	Verven of beitsen leveren geen problemen op, als het hout goed gedroogd is. Ook een afwerking met een dekkende verf of transparant middel gaat gemakkelijk. Dan is een behandeling volgens procedé C1 wel aangewezen om verblauwing te vermijden. Voor buitentoepassingen blijft Western Red Cedar vaak onbehandeld. Het hout heeft dan een zijdeglans en vergrijsst natuurlijk tot een mooi zilverkleurig oppervlak. Hout dat naar het noorden is gericht, dreigt te moeten afrekenen met vlekken en algengroei. In gebieden met veel luchtvervuiling verdonkert het hout ook snel en is een afwerking met C2 aangewezen. Het houtoppervlak is zacht en kwetsbaar. Mede daarom is een afwerkingslaag onmisbaar voor buitenschrijnwerk zoals ramen.
TOEPASSINGEN	<ul style="list-style-type: none"> • gevelbekleding • shingles en shakes • dakranden en vensterramen • pergola's, terrassen en serres • lichte constructies
NORMEN & CERTIFICATEN	 PEFC® of FSC®

Bron: www.houtinfobois.be